

## SEMISOLIDO COLORATO

### Descrizione / Description

Mastice colorato semisolido. Si utilizza per la stuccatura di fori grandi presenti nei marmi travertini o di pietre similari, nonché per la fugatura di pavimenti in marmo, granito, agglomerato, terrazzo. Il prodotto si caratterizza nell'aver una buona morbidezza e scorrevolezza e permette la stuccatura a mano.

Il prodotto indurito si presenta ben lucidabile e carteggiabile in breve tempo. Buona reattività a freddo, basso ritiro e ottima adesione su marmi e pietre. Il prodotto viene accelerato in base alla stagione meteorologica italiana per poterlo utilizzare in linee di lucidatura automatiche. Per la versione non accelerata da applicazioni fuori linea deve essere specificata la sigla WA (Without Accelerator).

Mastic semisolid coloured. It is used to fill big holes on travertine marble and similar stones. It can also be used for joints grouting in marble, granite, agglomerates and terrazzo floors. The glue is smooth and easy to spread and to apply by hand. The hard product is well dry, very polishable and grindable in a very short time. The reactivity is very good in cold condition too.

The product has low shrinkage, good adhesion in many stones. The product is accelerated according to the Italian weather condition to permit the usage on the automatic polishing and filling lines. For the version without accelerator, for manual application, specify the abbreviation WA.



### Istruzioni d'uso / Instructions for use

Prima di applicare il prodotto accertarsi che il materiale sia pulito, asciutto ed esente da polvere. Prelevare dal contenitore la quantità necessaria di mastice che si dovrà utilizzare, aggiungere il 2-3% di induritore in pasta, miscelare energicamente e procedere all'utilizzo. Non rimettere mai nel contenitore mastice miscelato con il catalizzatore che non è stato utilizzato.

Dovesse essere necessario correggere il colore del mastice, utilizzare le paste coloranti per poliestere oppure ossidi metallici.

Il colore va aggiunto prima del catalizzatore. Aggiungere la quantità necessaria per ottenere il colore desiderato e poi aggiungere il catalizzatore per ottenere l'indurimento. Un eccesso di pasta colorante o di pigmenti in polvere potrebbe alterare le caratteristiche finali del mastice.

**Chiudere i contenitori dopo l'uso. Conservare mastice e catalizzatore lontano dalla luce e dal sole.**

Ensure that the marble to be treated is dry, clean and free of dust.

Take from the container the necessary amount of glue and add the catalyst in paste 2-3% in weight.

Stir them energetically and use the product thus obtained.

Do not return the unused glue in the tin. If it is necessary to correct the colour, use the colouring paste or metal oxides.

Add the colour before the catalyst, match the hue and then add the catalyst.

An excess of colour may influence the final characteristic of the glue. Take care.

**Keep the containers closed after usage. Keep the glue and the catalyst away from the sun rays.**

## Data tecnici / Technical Data

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Viscosità cps 25°C 20 r.p.m ASTM D2196)	150000-250000 cps	Viscosity cps 25°C 20 r.p.m.(ASTM D2196)	150000-250000 cps
Densità a 25°C gr/cm <sup>3</sup>	1.58	Density at 25°C gr/cm <sup>3</sup>	1.58
Aspetto	Pasta colorata	Aspect	Coloured paste
Rapporto di uso mastice + indurente	100+2/3	Ratio of use glue/hardener	100+2/3
Tempo di gel in massa a 25°C in min (1)	1.30-3	Gel time (in bulk) at 25° C in min (1)	1.30-3
Tempo di fuori tatto in strato sottile a 25°C in min	5-10	Tacky free in thin layer at 25° C in min	5-10
Tempo di lavorabilità consigliato a 25°C in min	15-20	Working time suggested at 25°C in min	15-20
Temperatura minima di reazione	0°C	Minimum reaction temperature	0°C
Temperatura minima utilizzo dopo indurimento	0°C	Minimum temperature of use after hardening	0°C
Temperatura massima di utilizzo dopo indurimento	+110°C	Maximum temperature of use after hardening	+110°C
Stabilità allo stoccaggio a 18-25°C la versione WA	12 mesi	Shelf life at 18-25°C for the WA version	12 months
Stabilità allo stoccaggio a 18-25°C la versione accelerata	6 mesi	Shelf life at 18-25°C for the standard version	6 months
<b>Prova di trazione ASTM D 638</b>		<b>Tensile Test ASTM D638</b>	
Carico di rottura MPa	50	Ultimate tensile stress MPa	50
Allungamento alla rottura%	>2%	Extensibility	>2%
Modulo elastico MPa	4000	Tensile modulus	4000
<b>Prova di flessione ASTM D 790</b>		<b>Flexion Test ASTM D790</b>	
Carico di rottura MPa	110	Breaking load Mpa	110
<b>Test di adesione ASTM D 4541</b>		<b>Adhesion test ASTM D 4541</b>	
Forza di adesione in Mpa a 25°C su marmo botticino lucido dopo 2 ore	3.5	Adhesion force at 25°C marble botticino polished after 2 hours	3.5
Forza di adesione in Mpa a 25°C su marmo botticino lucido dopo 24 ore	4.0	Adhesion force at 25°C marble botticino polished after 24 hours	4.0

(1) tempo di gel del prodotto accelerato stagionalmente / accelerated according to the Italian weather condition

### Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole e nei contenitori originali chiusi e non utilizzati, viene garantito 12 mesi se non accelerato (WA). La versione stagionale accelerata viene garantita 6 mesi.

The product not accelerated (WA) will last at least 12 months in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light and in unused and closed original containers. The accelerated version will last at least 6 months.

### Misure di sicurezza / Safety rules

Il mastice e il catalizzatore in pasta sono prodotti chimici. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le relative schede di sicurezza e le note riportate nell'etichetta presente sui contenitori.

Resin and hardener are chemical products, please read the safety data sheet and the rules written on the containers label before usage.

*La presente scheda tecnica è un documento informativo compilato in buona fede. Le informazioni in essa contenute sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze, ma devono essere considerate alla stregua di dati indicativi a causa della natura del prodotto il cui comportamento è molto mutevole al variare anche minimo di condizioni al contorno (parametri ambientali, materiali con i quali viene a contatto, modalità di conservazione e invecchiamento, etc.). Pertanto le informazioni ivi contenute, pur basandosi sulle nostre migliori conoscenze, non costituiscono garanzia per l'utilizzatore, dato che l'applicazione, l'uso e la lavorazione dei nostri prodotti e del prodotto finale da parte del cliente sono al di fuori nostro controllo e quindi totalmente sotto la responsabilità del cliente. Confidiamo che le prove da noi eseguite possano esserVi di utile orientamento pur non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda il risultato delle Vostre lavorazioni. È compito e responsabilità dell'utilizzatore effettuare una fase preliminare di test del prodotto sulla specifica applicazione per valutarne l'idoneità all'impiego richiesto così come è suo obbligo verificare che l'utilizzo dei nostri prodotti sia conforme alle leggi, norme, disposizioni e brevetti vigenti. Queste informazioni non vanno intese come un'autorizzazione né intendono violare o incoraggiare la violazione di qualsiasi brevetto. I dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti.*

This Datasheet is an information document drawn up in good faith. The information herein is based on tests carried out in our labs and is correct on the basis of our experience, but must be considered only as indicative because of the nature of the product whose behaviour varies with the minimal change in the surrounding conditions (environmental parameters, materials it comes into contact with, storage and ageing methods, etc.) For this reason, the information herein, even if based on our best knowledge, is no guarantee for the user since the customer's application, use and processing of our products and of the final product are beyond our control and are therefore wholly the customer's responsibility. We trust the tests we carried out can be a useful indication, even if we cannot accept any responsibility with regard to the result of your processing. It is the user's responsibility and duty to perform preliminary tests on the specific application, to assess suitability to the required use as it is his/her duty to check that the use of our products complies with the current laws, regulations, provisions and patents. This information must not be considered as an authorization and is no encouragement to infringe any patent. The data can be changed without notice and must not be considered as legally